

LOBADUR® Fugenkittlösung

Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiges Bindemittel zur Herstellung von Holzkitt.

Schadstoffarme Alternativprodukte:

LOBADUR® wasserbasierte Fugenkitte

Einsatzbereich

Zum Verschließen von Fugen und kleinen Beschädigungen an verklebten Parkett- und Holzfußböden. Altböden mit überbreiten und verunreinigten Fugen, sowie auf Holzkonstruktionen genagelte oder geschraubte Holzböden werden üblicherweise nicht verkittet, der trockene Holzkitt wird zumindest teilweise ausbrechen. Ergibt nach der Trocknung eine Holzkittmasse mit gutem Füllvermögen und guter Haftung.

Eigenschaften

- schnelle Trocknung
- sehr gut schleifbar
- lang bewährtes System

Technische Daten

Artikel-Nr.	11085	Materialverbrauch	Bei neu verlegtem Parkett mit feinen Fugen ca. 100 ml/m ² (10 m ² /l)
Gebindegröße	12 l, 5 l, 1 l	Auftragsgerät	LOBATOOL Flächenspachtel (rostfrei)
Verpackung	Karton: 1 x 12 l Palette: 42 x 12 l Karton: 4 x 5 l Palette: 120 x 5 l Karton: 12 x 1 l Palette: 480 x 1 l	Trockenzeiten	Frühestens schleifbar Abhängig von der Fugengröße nach 30 bis 60 Minuten Frühestens nach 2 Stunde
Festkörper	11 ± 1%	Überarbeitung mit wasserbasierten LOBADUR® Produkten und LOBASOL® Fußbodenölen	Diese Zeiten gelten bei mindestens 18°C und maximal 65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Lagerung und Transport	Kühl und trocken in dicht verschlossenen Originalgebinden lagern. Nicht frostempfindlich. Mindestens 24 Monate lagerstabil - UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: Klasse 3 F1, Verpackungsgruppe III	Verdüner	Die Fugenkittlösung ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!
Giscode	G2		

Gefahrenhinweise:

R 11: Leicht entzündlich.
 R 36: Reizt die Augen.
 R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 Xi Reizend
 F Leicht Entzündlich

LOBADUR® Fugenkittlösung

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
 - LOBADUR® Fugenkittlösung mit möglichst feinem Holzschleifstaub der jeweiligen Holzart zu einer pastösen, geschmeidigen Masse anteigen
 - Je feiner das verwendete Schleifmehl, desto spachtelfähiger ist die Masse und desto besser ist die Haftung in der Fuge
 - Vor dem Feinschliff wird der gesamte Boden abgspachtelt, bei größeren Fugen bzw. Beschädigungen Vorgang nach Trocknung wiederholen
 - Reste von der Oberfläche sorgfältig abziehen
 - Auf der Fläche befindlichen Kitt vollständig abschleifen (Feinschliff)
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
 - Klimabedingungen beachten*
 - Arbeitsräume belüften *
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen LOBADUR Produkten

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Grobschliff und Mittelschliff (z.B. Korn 36, Korn 60)
2. Verkitten
3. Trocknung
4. Feinschliff (z.B. Korn 100)
5. Oberflächenbehandlung

Zur Oberflächenbehandlung geeignete Systeme:

Wasserbasierte LOBADUR® Systeme und LOBASOL® Öl-Systeme.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen LOBADUR® Produkten sind zu beachten.